
**Aluminium oxide used for the
production of primary aluminium —
Particle size analysis for the range
45 μm to 150 μm — Method using
electroformed sieves**

*Oxyde d'aluminium utilisé pour la production d'aluminium
primaire — Analyse granulométrique dans la gamme 45 μm à 150
 μm — Méthode par emploi de tamis électroformés*





COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT

© ISO 2013

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Published in Switzerland