

Таблица 2

Требования к коррозионной стойкости

Обозначение	Возможная классификация *	Минимальное время до образования белых продуктов коррозии, ч
A	1, 1A	6
B	1B	24
C	2, 2C	72
D	2D	96

* См. п. 4, где описывается, как можно охарактеризовать покрытия — только по классу или по классу и типу.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 16.02.89 Подп. в печ. 14.04.89 0,375 усл. п. л. 0,375 усл. кр.-отт. 0,27 уч.-изд. л.
Тир. 800 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 231



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ * 4520

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ.

ХРОМАТНЫЕ КОНВЕРСИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ЦИНКОВЫХ И КАДМИЕВЫХ ПОКРЫТИЯХ

Первое издание

3 коп.

Группа Т99

УДК 621.794:669.587.669.738

Рег. № ИСО 4520—81

Дескрипторы: металлические покрытия, электроосажденные покрытия, цинковые покрытия, кадмиевые покрытия, хромирование

1989